

## ЛАТУННЫЕ ЛЕНТЫ И ЛИСТЫ

На складе ленты латунные шириной 200 мм и 300 мм

Листы и плиты шириной до 1000 мм, длиной – до 2000 мм

### Толщина и теоретическая масса 1м<sup>2</sup> фольги, лент и листов.

Толщина, мм	Теоретическая масса 1м <sup>2</sup> , кг, из марок латуни		Толщина, мм	Теоретическая масса 1м <sup>2</sup> , кг, из марок латуни	
	Л90, Л85, Л80	Л68, Л63, ЛС59-1, ЛМц58-2, ЛО62-1		Л90, Л85, Л80	Л68, Л63, ЛС59-1, ЛМц58-2, ЛО62-1
0,05	0,44	0,43	1,70	14,79	14,45
0,06	0,52	0,51	1,80	15,66	15,30
0,07	0,61	0,60	1,90	16,53	16,15
0,08	0,70	0,68	2,00	17,40	17,00
0,09	0,78	0,77	2,2	19,14	18,70
0,10	0,87	0,85	2,25	19,58	19,13
0,12	1,04	1,02	2,5	21,75	21,25
0,14	1,22	1,19	2,75	23,93	23,38
0,15	1,31	1,28	3,0	26,10	25,50
0,18	1,57	1,53	3,5	30,45	29,75
0,20	1,74	1,70	4,0	34,80	34,00
0,22	1,91	1,87	4,5	39,15	38,15
0,25	2,18	2,13	5,0	43,50	42,50
0,30	2,61	2,55	5,5	47,85	46,75
0,35	3,05	2,98	6,0	52,20	51,00
0,40	3,48	3,40	6,5	56,55	55,25
0,45	3,92	3,83	7,0	60,90	59,50
0,50	4,35	4,23	7,5	65,25	63,75
0,55	4,78	4,68	8,0	69,60	68,00
0,60	5,22	5,10	9,0	78,30	76,50
0,65	5,66	5,53	10,0	87,00	85,00
0,70	6,09	5,95	11,0	95,70	93,50
0,75	5,53	6,38	12,0	104,40	110,50
0,80	6,96	6,80	13,0	113,10	102,00
0,85	7,40	7,23	14,0	121,80	119,00
0,90	7,83	7,65	15,0	130,50	127,00
1,00	8,70	8,50	16,0	139,20	136,00
1,10	9,57	9,36	17,0	147,90	144,50
1,20	10,44	10,20	18,0	156,60	153,00
1,30	11,31	11,05	19,0	165,30	161,50
1,35	11,75	11,48	20,0	174,00	170,00
1,40	12,18	11,90	21,0	182,70	178,50
1,50	13,05	12,75	22,0	191,40	187,00
1,60	13,92	13,60	25,0	217,50	212,50

При вычислении теоретической массы марок Л90, Л85, Л80 принята равной 8,7 г/см<sup>3</sup>, а латуни ЛС59-1, ЛМц58-2 и ЛО62-1 — равной 8,5 г/см<sup>3</sup>.

### Ориентировочная плотность латуней.

Марка латуни	Плотность, г/см <sup>2</sup>	Марка латуни	Плотность, г/см <sup>2</sup>
Л63, Л63 антимагнитная	8,40	ЛЖС 58-1-1	8,45
ЛС59-1, ЛС59-1 антимагнитная	8,45	ЛМц58-2	8,50
ЛС63-3, ЛС 63-3 антимагнитная	8,50	ЛЖМц 59-1-1	8,50
ЛО62-1	8,45	ЛАЖ 60-1-1	8,20