

Информационные данные о соответствии СТ СЭВ и ГОСТ

Требования	ГОСТ 18175—78	СТ СЭВ 377—76
Регламентирование примесей	БрАЖ9-4 Массовая доля примесей, %, не более: Mn — 0,5; Pb — 0,01	CuAl9Fe3 Массовая доля примесей %, не более: Mn — 0,8; Pb — 0,02
Марки	БрАМц10-2, БрБНТ1,9Mг, БрКН1-3, БрМц5, БрАЖНМц9-4-4-1, БрMг0,3	Отсутствуют
		СТ СЭВ 731—77
Регламентирование примесей	БрСд1 Массовая доля суммы примесей — 0,30%	CuCd1 Массовая доля суммы примесей — 0,35%
Марки	Соответствует полностью.	CuFeP

Виды полуфабрикатов из деформируемых бронз

Марка	Листы	Полосы	Ленты	Прутки	Профили	Трубы	Проволока	Поковки
БрА5	X	X	X	X		X	X	
БрА7	X	X	X	X		X	X	X
БрАМц9-2		X	X	X			X	X
БрАМц10-2								X
БрАЖ9-4				X		X		X
БрАЖМц10-3-1,5				X		X	X	X
БрАЖН10-4-4				X		X		X
БрБ2		X	X	X		X	X	
БрБНТ1,9		X	X	X		X	X	
БрБНТ1,9Mг			X					
БрКМц3-1	X	X	X	X	X		X	
БрКН1-3				X				X
БрМц5								X
БрАЖНМц9-4-4-1				X				X
БрКд1					X			
БрMг0,3					X			